

# TerraPrint Silk

Bilderdruckpapier, fein holzhaltig, weiß, halbmatte Oberfläche

Flächengewicht	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	65	70	80	90
Spezifisches Volumen	ISO 534	cm <sup>3</sup> /g	0,97	0,97	0,93	0,90
Weissgrad D65	ISO 2470-2	%	87	87	87	87
Helligkeit CIE	ISO 11476, C2°	%	87	87	90	90
L-Wert D65 (D65/10°)	ISO 5631-2		91	91,0	91,0	91,0
a- Wert D65 (D65/10°)	ISO 5631-2		0,5	0,5	0,5	0,5
b- Wert D65 (D65/10°)	ISO 5631-2		-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Opazität	ISO 2471	%	92	93	94,5	96
Glanz Hunter	ISO 8254-1	%	24	26	30	34
Glätte PPS 10	ISO 8791-4	µm	2,7	2,7	2,4	2,1

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

# TerraPrint Silk

## Einsatzgebiete / Anwendungen

- Werbematerial, Fach- und Sachbücher, Reiseführer, Handbücher, Broschüren, Kataloge, personalisierte Direktwerbung, Magazine, Zeitungsbeilagen, Flyer

## Technische Produktzertifikate und Informationen

- Unbedenklich für Spielzeuge: Migration bestimmter Elemente (DIN EN 71/3)
- Lebensmittelecht nach ISEGA (EN 45011)
- Lebensmittelunbedenklichkeit (EC 1935/2004)
- Lebensmittelunbedenklichkeit (BfR-Empfehlung XXXVI)
- Frei von Schwermetallen gemäß der EU Verpackungsrichtlinien (94/62/EG)

## Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen

- PEFC™
- Europäisches Umweltzertifikat (EU Ecolabel)
- Elementarchlorfrei gebleicht (ECF)

## Herstellerzertifikate

- FSC®
- PEFC™
- Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
- Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
- Energiemanagement (ISO 50001)
- Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem (ISO 45.001)

Stand: August 2020