

# YUPOTako® XAD 1058

Synthetischer Druckträger aus Polypropylen  
für eine blasenfreie Anbringung ohne Kleber.

## Technische Daten

YUPOTako® XAD 1058			
Flächengewicht	JIS P8124	g/qm	170
Dicke	JIS P8118	µm	240
Dichte	JIS P8118	g/cm³	0.71
Opazität	JIS P8149	%	95
Weißße	JIS L1015	%	96
Glanz	JIS P8142	%	22

JIS: Japanese Industry Standards/ In Anlehnung an die ISO Normen  
Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

## Anwendungen

Aufkleber, Mousepads, Promotionmaterialien, Fußbodengraphiken, Schilder, Saisonale Dekoration, Werbung, Warnhinweise.

## Technische Produktzertifikate und Informationen

- Zertifiziert für HP Indigo

---



---

## Technische Produkteigenschaften

### Anbringung

Bitte reinigen Sie die zu beklebende Fläche, vor der Aufbringung von YUPOTako.

YUPOTako ist nicht geeignet für die Anbringung:

- auf unebenen oder gebogenen Flächen.
- auf Sicherheitsglas. Das Glas kann aufgrund der Wärmedämmung zerspringen.
- auf Bildschirmen. Der Bildschirm kann beschädigt werden.
- im Außenbereich bzw. als Fahrzeugaufkleber.
- Langzeitanwendung auf ABS, Acryl, PVC und Polycarbonat-Oberflächen.

### Laminierung

Das Druckbild muss komplett getrocknet, bzw. ausgehärtet sein, bevor Sie YUPOTako laminieren. Verwenden Sie einen Laminierungsfilm, der den Schutzanforderungen der Endanwendung entspricht. YUPOTako ist für den Einsatz als Fußbodenbanner geeignet.

### Stanzen

Die Stanzformen und Messer müssen scharf und frei von Kerben sein, um ein Einreißen zu vermeiden. Alle innenliegenden Ecken und Schnittenden sollten abgerundet werden. Bitte führen Sie alle Stanzungen stets von der Druckseite durch. Das Design der Stanzform sollte so einfach wie möglich gehalten werden. Bitte vermeiden Sie spitze Ecken (möglichst abrunden) um ein Einreißen zu vermeiden.

### Handhabung, Transport und Lagerung

Um Druckprobleme aufgrund von Fingerabdrücken zu vermeiden, tragen Sie bitte beim Umgang mit YUPOTako immer Handschuhe.

YUPOTako ist ein sehr empfindliches, kompressibles Produkt und darf nicht eng aufgerollt werden, da sonst Falten entstehen. Die einzige Möglichkeit, YUPOTako gerollt zu versenden bietet ein Rollenkern mit 7,6 cm Durchmesser. Ansonsten sollte YUPOTako nur plan liegend versendet werden.

Falls YUPOTako nach einer Anwendung gelagert werden soll, bringen Sie es unbedingt wieder auf das Trägerpapier (oder vergleichbares Material) auf, um ein Zusammenkleben des Materials zu vermeiden.