

YUPOTako®

Synthetischer Druckträger aus Polypropylen für eine blasenfreie Anbringung ohne Kleber

Technische Daten

YUPOTako®			XAD 1058	XAD 1077
Flächengewicht	JIS P8124	g/qm	170	254
Dicke	JIS P8118	µm	240	233
Dichte	JIS P8118	g/cm ³	0,71	1,09
Opazität	JIS P8149	%	95	93
Weißße	JIS L1015	%	96	80
Glanz	JIS P8142	%	22	

JIS = Japanese Industry Standards / in Anlehnung an die ISO Normen

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können

Einsatzbereiche

Aufkleber, Etiketten, Schilder, Klebebilder, Schaufensterdekorationen, Ausstellungen, Verpackungen, Speisekarten, POS, Marketingkommunikation, Beschilderung, Karten, Anhänger, Flug- und Fahrpläne, Personal- und Einsatzpläne, Plakate

Drucktechnologie

- XAD 1058 Zertifiziert für HP Indigo
- XAD 1077 Laser- und Trockentonersysteme

Distributor:

OVOL Papier Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.ovol.de

Technisches Datenblatt

YUPOTako®

Technische Produkteigenschaften

Anbringung

Bitte reinigen Sie die zu beklebende Fläche, vor der Anbringung von YUPOTako®.

YUPOTako® ist **nicht** geeignet für die Anbringung:

- auf unebenen oder gebogenen Flächen
- auf Sicherheitsglas. Das Glas kann aufgrund der Wärmedämmung zerspringen
- auf Bildschirmen. Der Bildschirm kann beschädigt werden
- im Außenbereich bzw. als Fahrzeugaufkleber
- Langzeitanwendung auf ABS, Acryl, PVC und Polycarbonat-Oberflächen

Laminierung

Das Druckbild muss komplett getrocknet, bzw. ausgehärtet sein, bevor Sie YUPOTako® laminieren. Verwenden Sie einen Laminierungsfilm, der den Schutzanforderungen der Endanwendung entspricht. YUPOTako® ist für den Einsatz als Fußbodenbanner geeignet.

Stanzen

Die Stanzformen und Messer müssen scharf und frei von Kerben sein, um ein Einreißen zu vermeiden. Alle innenliegenden Ecken und Schnittenden sollten abgerundet werden. Bitte führen Sie alle Stanzungen stets von der Druckseite durch. Das Design der Stanzform sollte so einfach wie möglich gehalten werden. Bitte vermeiden Sie spitze Ecken (möglichst abrunden) um ein Einreißen zu vermeiden.

Handhabung, Transport und Lagerung

Um Druckprobleme aufgrund von Fingerabdrücken zu vermeiden, tragen Sie bitte beim Umgang mit YUPOTako® immer Handschuhe.

YUPOTako® ist ein sehr empfindliches, kompressibles Produkt und darf nicht eng aufgerollt werden, da sonst Falten entstehen. Die einzige Möglichkeit, YUPOTako® gerollt zu versenden bietet ein Rollenkern mit 7,6 cm Durchmesser. Ansonsten sollte YUPOTako® nur planliegend versendet werden.

Falls YUPOTako® nach einer Anwendung gelagert werden soll, bringen Sie es unbedingt wieder auf das Trägerpapier (oder vergleichbares Material) auf, um ein Zusammenkleben des Materials zu vermeiden.

Zertifikate

XAD 1058

Certified for
HP Indigo

XAD 1077



Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 05/2025