

# Mastertac Matt Laser HS

Holzfreies, matt gestrichenes Haftpapier für digitale Etikettenlösungen  
Ausführung: permanent, geschlitz, mit Rückseitenaufdruck

## Technische Daten

Obermaterial	Matt Laser HS		
Flächengewicht	ISO 536	g/qm	85
Dicke	ISO 534	µm	75
Verhalten auf Zug, längs	ISO 1924/1	kN/m	5
Verhalten auf Zug, quer	ISO 1924/1	kN/m	2,4
Helligkeit	ISO 2470/1	%	93
Rauigkeit	ISO 8791	µm	1,3
Opazität	ISO 2471	%	88
Glanz	Hunter 75°	%	25
Biegesteifigkeit, längs	ISO/DP 2493	mNm	0,3
Biegesteifigkeit, quer	ISO/DP 2493	mNm	0,14

Kleber	Permanent Digital		
Typ	permanent		
Anfangshaftung min	FTM 9	N	10
Kohäsion min	FTM 8	h	2
Einschränkungen	Nicht in kalter Umgebung verwenden. Für das Etikettieren von stark gekrümmten Flächen nicht empfohlen.		

Trägermaterial	Kraft 90		
	Weißes Kraft-Trägerpapier, einseitig gestrichen.		
Flächengewicht	ISO 536	g/qm	86
Dicke	ISO 534	µm	87
Verhalten auf Zug, längs	ISO 1924/1	kN/m	6,5
Verhalten auf Zug, quer	ISO 1924/1	kN/m	3

## Anwendungen

Mehrzweck-Etikettenpapier mit veränderlichen Informationen für hochwertige und mehrfarbige Etiketten.

Für personalisierte Werbe- und Produktetiketten in kleinerer bis mittlerer Auflage.

## Drucktechnologie:

- Geeignet für Laser- und Trocktonersysteme
- Geeignet für HP-Indigo

## Verarbeitungshinweise Kleber:

Gesamtverbund (in g/qm): 189 (174  $\mu$ )

Mindestetikettiertemperatur: +5°C

Temperatureinsatzbereich: -10°C bis +100 °C

## Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:

48 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50% RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

## Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen

- FSC®-zertifiziert (FSC®C003945)

## Hersteller Zertifikate

- Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
- Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
- Arbeitsschutzmanagementsystem (ISO 45001)

## Einsatz Kleber:

Der Kleber wurde speziell mit nichtblutenden Eigenschaften in Hochgeschwindigkeits-Laserdruckern verbessert, zur vollkommenen Sicherheit wird ein Sicherheitsrand durch Abzug des Gitters an allen vier Rändern empfohlen.

## Schlitzung:

Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlitzungen öffnen sich nach 90-120 ° Biegung. Schlitzungen öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden.

## Zertifikate



Das Zeichen für verantwortungsvolle Walddwirtschaft



Empfohlen für Laser-/Trocktoner



Empfohlen für HP-Indigo



Manufactured in a mill with quality management



Manufactured in a mill with environmental management



Manufactured in a mill with health and safety management

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 05/2025