



**UPM RAFLATAC PRODUCTS
TECHNICAL INFORMATION**

**SELF- ADHESIVE
FACE
SPECIALS
Product**

TIS 07/02/08 CRC.

**SHEETS
ACETATE SILK
2V (sales code)**

White calandered cellulose acetate film, developed for self adhesive labels.

Typical technical values

Substance	125	g/m ²	ISO 536
Caliper	130	µm	ISO 534
Printability	Offset, silk screen, flexography. Due to its high surface smoothness it is also recommended for thermal transfer printing.		

UPM RAFLATAC

Warranty

Our recommendations are based on our most current knowledge and experience. As our products are used in conditions beyond our control, we cannot take responsibility for any damage caused through their use.

This technical sheet replaces all previous versions. All information is subject to change without notice.



UPM Raflatac Technische Information

25-04-2020 DE SI

Kleber	SP33
Bestellcode	SP33
Typ	Klarer, permanent haftender Kleber.
Zusammensetzung	Acrylat-Dispersion.

Typische technische kenndaten

Anfangshaftung min.	8	N	FTM 9
Kohäsion min.	8	h	FTM 8
Etikettiertemperatur	10	°C	
Einsatztemperatur max.	100	°C	

Einschränkungen Haftverbunde nur mit Clear Acetate, Acetate Silk und Tyvek. Begrenzte Haftung bei niedrigen Temperaturen.

Haftungsausschluss Unsere Empfehlungen basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung. Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Die Nutzer müssen alle anwendbaren Gesetze und/oder Testanforderungen für den fertigen Artikel einhalten und sind für die Markteinführung ihrer Produkte selbst verantwortlich.

Diese Veröffentlichung stellt keine Garantie dar, weder ausdrücklich noch implizit; sie ist ausschließlich für den Empfänger vorgesehen und darf daher nicht an Dritte weitergegeben werden. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Verwendung unserer Produkte im Zusammenhang mit anderen Materialien.

Alle unsere Produkte werden entsprechend der allgemeinen Verkaufsbedingungen von UPM Raflatac verkauft; Sie sollten sicherstellen, dass Sie die geltenden Gesetze einhalten.

Diese Veröffentlichung ersetzt alle früheren Ausgaben. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.