

Mastertac High Gloss White IL

Glänzendes, gussgestrichenes, holzfreies Papier mit einem spiegelartigen Glanz.

Technische Daten

Obermaterial	High Gloss White IL		
Flächengewicht	ISO 536	Einheit	82 g/qm
Dicke	ISO 534	µm	80
Verhalten auf Zug, längs	ISO 1924/1	kN/m	5
Verhalten auf Zug, quer	ISO 1924/1	kN/m	2,9
Helligkeit	ISO 2470/1	%	86
Rauigkeit	ISO 8791	µm	0,7
Opazität	ISO 2471	%	88
Glanz	Hunter 75°	%	80
Biegesteifigkeit, längs	ISO/DP 2493	mNm	0,42
Biegesteifigkeit, quer	ISO/DP 2493	mNm	0,25
Kleber	DP94		
Typ	Permanent		
Anfangshaftung min	FTM 9	N	10
Kohäsion min	FTM 8	h	2
Einschränkungen	Nicht in kalter Umgebung verwenden. Für das Etikettieren von stark gekrümmten Flächen nicht empfohlen.		
Trägermaterial	Kraft 90 Weißes Kraft-Trägerpapier, einseitig gestrichen.		
Flächengewicht	ISO 536	Einheit	86 g/qm
Dicke	ISO 534	µm	87
Verhalten auf Zug, längs	ISO 1924/1	kN/m	6,5
Verhalten auf Zug, quer	ISO 1924/1	kN/m	3

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: permanent
 Rückseite: mit Aufdruck
 Trägermaterial: geschlitzt
 Format: 32x46 cm

Distributor:

Inapa Deutschland GmbH
 Zentrale
 Osterbekstraße 90a
 22083 Hamburg
www.inapa.de

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.
 Gültig ab 11/2022

Anwendungen

Premium-Werbeetiketten für Verkaufsstände und zur Wanddekoration. Optimiert für die HP Indigo mit einem von HP zugelassenen Primer.

Hersteller Zertifikate

- Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
- Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
- Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN EN ISO 45001)



Manufactured in
a mill with quality
management



Manufactured in
a mill with
environmental
management



Manufactured in
a mill with health
and safety
management

Certified for
HP Indigo

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:

Zertifiziert für HP Indigo Digitaldruckmaschinen.

Verarbeitungshinweise Kleber:

Gesamtverbund (in g/qm): 187 (182 µ)

Mindestetikettiertemperatur: + 5°C

Temperatureinsatzbereich: -10°C bis +100°C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:

12 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber:

Permanenter Kleber für den Digitaldruck. Speziell mit nichtblutenden Eigenschaften entwickelt und optimiert.

Schlitzung:

Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlitzungen öffnen sich nach 90-120° Biegung. Schlitzungen öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden