



Technisches Datenblatt

Technical Datasheet

FSC Mix Credit-TUEV-COC-000040 - klimaneutral

FSC Mix Credit-TUEV-COC-000040 - klimaneutral

1,5fach m'glatt

machine finished with bulk 1.5

Shira

Shira

holzfrei

woodfree

Prüfart	Einheit	Prüfvorschrift	Messwert	Toleranz
Dimension	Unit	Test method	Value	Tolerance
Flächengewicht basis weight	g/m ²	DIN EN ISO 536	100	-
Dicke thickness	µm	DIN EN ISO 534	150	± 2,5%
Luftdurchlässigkeit air permeability	ml/min	Bendtsen / DIN 53 120	3000	max.
Glätte Oberseite smoothness felt side	ml/min	Bendtsen / DIN 53 108	800	max.
Glätte Siebseite smoothness wire side	ml/min	Bendtsen / DIN 53 108	600	max.
Opazität opacity	%	DIN 53 146	93	± 1%
Farbort L* chromaticity coordinate L*		DIN EN ISO 11664-4	95,48	± 0,3
Farbort a* chromaticity coordinate a*		DIN EN ISO 11664-4	2,85	± 0,3
Farbort b* chromaticity coordinate b*		DIN EN ISO 11664-4	-11,66	± 0,3
Helligkeit brightness	%	ISO 2470 / D65	101,2	-
CIE-Weisse CIE Whiteness	%		140,72	-

Besonderheiten/Anmerkungen

Säurefrei nach DIN 9706 - Alterungsbeständig

Special features/Notes

Diese Angaben stützen sich auf eigene Messwerte und praktische Erfahrungen. Sie sind unverbindlich. Rechtsansprüche können daraus nicht geltend gemacht werden. Änderungen, die der technischen Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor.

These values are based on own measured values and practical experiences. They are without obligation; titles can not be claimed out of it. We are always striving to improve our quality and therefore reserve the right to make changes in line with this policy.