

Trockengummiert Offset

Offset-/Preprintpapier mit einer Klebegummierung auf der Rückseite, die durch Befeuchtung aktiviert wird.

Technische Daten

Trockengummiert Offset			
Flächengewicht	ISO 536	g/qm	83
Flächengewicht Papier	ISO 536	g/qm	70
Flächengewicht Gummierung		g/qm	13
ISO-Weiße / Helligkeit	ISO 2470-2 (D65/10°)	%	92
Opazität	ISO 2470/D65	%	88
Rauheit (Bendtsen) OS	ISO 8791-2	ml/min	250
pH-Wert			7-9

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industriüblichen Schwankungen unterliegen können.

Technische Produkteigenschaften

Das Bedrucken der Vorderseite ist in allen gängigen Druckverfahren möglich. Das Bedrucken der Rückseite muss unter Praxisbedingungen getestet werden.

Kann mit Heißlaserdruckern bis 250°C Fixiertemperatur eingesetzt werden.

Glatte, staubfreie Gummierung.

Anwendungen

Banderolen, Marken, Palettenschilder

Distributor:

Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industriüblichen Schwankungen unterliegen können.
Gültig ab 11/23