

Karteikarton

Holzfreier Karton, satiniert, farbig, lichtbeständig

Technische Daten

Karteikarton

Flächengewicht	ISO 536	g/qm	190 ±8	250 ±10
Spezifisches Volumen	ISO 534	cm ³ /g	1,16	1,14
Dicke	ISO 534	µm ±10-20	220	285
Glätte Bekk	ISO 5627	sec ±10	40	30
Wachstest Dennison	T 459 OS-75		> 14	> 14
Reißlänge längs farbig	ISO 1924-1	m	6000 ±1000	> 5000
Reißlänge quer farbig	ISO 1924-1	m	3000 ±500	> 2500
Berstwiderstand weiß	ISO 2759	kPa	≥350	≥550
Weißer R457 weiß	ISO 2470-2	% ±2	110	111

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieeüblichen Schwankungen unterliegen können.

Distributor:
 Inapa Deutschland GmbH
 Osterbekstraße 90a
 22083 Hamburg
 Deutschland
www.inapa.de

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 10/24

Technisches Datenblatt

Karteikarton

Einsatzbereiche

Karteikarten, Register, Einladungen, Kalender

Drucktechnologie

- ❑ Offsetdruck
- ❑ Siebdruck
- ❑ Flexodruck
- ❑ Laser- und Inkjeteignung (Bitte beachten Sie bei höheren Flächengewichten die Vorgaben des Druckerherstellers)
- ❑ Ein Drucktest wird empfohlen

Hersteller-Zertifikate

- ❑ Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
- ❑ Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
- ❑ Energiemanagement (ISO 50001)
- ❑ Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem (ISO 45001)

Zertifikate



Manufactured in a mill with quality management



Manufactured in in a mill with environmental management



Manufactured in a mill with energy management



Manufactured in a mill with health and safety management

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 10/24