

arto[®]gloss

Bilderdruckpapier, holzfrei, weiß,
glänzende Oberfläche

Technische Daten

arto [®] gloss							
Flächengewicht	ISO 536	g/qm ±4	90	100	115	135	150
Dicke	ISO 534	µm ±4	68	76	86	99	110
Spezifisches Volumen	ISO 534	cm ³ /g	0,76	0,76	0,75	0,73	0,73
CIE-Weiße D65/10°	ISO 11475	% ±3	119	119	119	119	119
Opazität	ISO 2471	% -2	90	91	93	95,5	96,5
Glanz	ISO 8254-1	% ±5	70	70	70	70	70
Glätte Bekk	ISO 5627	s ≥ 0,75*Std.	1400	1100	950	1450	1200
Feuchte	TAPPI T502	% ±7	50	50	50	50	50

arto [®] gloss							
Flächengewicht	ISO 536	g/qm ±4	170	200	250	300	350
Dicke	ISO 534	µm ±4	125	146	186	230	279
Spezifisches Volumen	ISO 534	cm ³ /g	0,74	0,73	0,74	0,77	0,80
CIE-Weiße	ISO 11475	% ±3	119	119	119	119	119
Opazität	ISO 2471	% -2	97	-	-	-	-
Glanz	ISO 8254-1	% ±5	72	72	72	72	72
Glätte	ISO 5627	s ≥ 0,75*Std.	1000	800	600	400	300
Feuchte	TAPPI T502	% ±7	50	50	50	50	50

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.inapa.de

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 10/24

Einsatzbereiche

Bücher, Broschüren, Kataloge, Umschläge, personalisierte Direktmails, Prospekte, Einlagen, Verpackungen, Postkarten

Drucktechnologie

- ▣ Flexo-, Offset- und Tiefdruck
- ▣ Laser und Trockentoner

Zertifikate



Manufactured in a mill with quality management



Manufactured in a mill with environmental management



Manufactured in a mill with energy management



Manufactured in a mill with health and safety management



Manufactured in an EMAS certified mill

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen

- ▣ FSC® Mix Credit (FSC® C003945)
- ▣ PEFC-zertifiziert (PEFC/13-32-045)
- ▣ EFC-zertifiziert

Hersteller-Zertifikate

- ▣ Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
- ▣ Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
- ▣ Energiemanagement (ISO 50001)
- ▣ Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagement (ISO 45001)
- ▣ Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)