



Karteikarton

Holzfreier Karton, satiniert, farbig, lichtbeständig

Technische Daten

Karteikarton

Flächengewicht	ISO 536	g/qm	190 ±8	250 ±10
Spezifisches Volumen	ISO 534	cm³/g	1,16	1,14
Dicke	ISO 534	µm ±10-20	220	285
Glätte Bekk	ISO 5627	sec ±10	40	30
Wachstest Dennison	T 459 OS-75		> 14	> 14
Reißlänge längs farbig	ISO 1924-1	m	6000 ±1000	> 5000
Reißlänge quer farbig	ISO 1924-1	m	3000 ±500	> 2500
Berstwiderstand weiß	ISO 2759	kPa	≥350	≥550
Weißbe R457 weiß	ISO 2470-2	% ±2	110	111

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Technisches Datenblatt

Karteikarton

Einsatzbereiche

Karteikarten, Register, Einladungen, Kalender

Drucktechnologie

- Offsetdruck
- Siebdruck
- Flexodruck
- Laser- und Inkjetdruck (Bitte beachten Sie bei höheren Flächengewichten die Vorgaben des Druckerherstellers)
- Ein Drucktest wird empfohlen

Hersteller-Zertifikate

- Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
- Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
- Energiemanagement (ISO 50001)
- Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem (ISO 45001)



Manufactured in
a mill with quality
management



Manufactured in
in a mill with
environmental
management



Manufactured in
a mill with
energy management



Manufactured in
a mill with health
and safety
management