

Black Magic

Schwarz durchgefärbter Karton mit einer besonders weichen und natürlichen Oberfläche

Technische Daten

Black Magic

	EN ISO 536	g/qm ±5%	90	140	200	250	320	400	500	700
Flächengewicht	EN ISO 536	g/qm ±5%	90	140	200	250	320	400	500	700
Dicke	ISO 534	µm	116	172	230	290	390	495	610	830
Spez. Volumen	ISO 534	cm³/g	1,29	1,23	1,15	1,16	1,22	1,24	1,22	1,19
Rauheit Oberseite	ISO 8791-2	ml/min	260±50	260±50	260±50	260±50	260±50	280±50	400±100	400±100
Rauheit Siebseite	ISO 8791-2	ml/min	260±50	260±50	260±50	260±50	260±50	280±50	400±100	400±100
Feuchte	ISO 287	% ±1	6,8	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	6,0	6,0

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industriüblichen Schwankungen unterliegen können.

Einsatzbereiche

Alben, Fotobücher, Cover, Einbände, Einladungen, Empfehlungs- und Grußkarten, Luxusverpackungen, Mappen, Visitenkarten, Scrapbooking, Bastelarbeiten, Tags und viele weitere Anspruchsvolle Anwendungen

Drucktechnologie

- Offsetdruck
- Siebdruck

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen

- FSC® zertifiziert (FSC®COO3945)

Hersteller-Zertifikate

- Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
- Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
- Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagement (ISO 45001)
- Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)

Zertifikate



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



Manufactured in a mill with quality management



Manufactured in a mill with environmental management



Manufactured in a mill with health and safety management



Manufactured in an EMAS certified mill

Distributor:

OVOL Papier Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.ovol.de

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025