

fine's® pure

Gelblichweißes Designpapier mit glatter Oberfläche,
ohne optische Aufheller

Technische Daten

fine's® pure

Flächengewicht	ISO 536	g/qm	80	90	100	120	130	150
Spezifisches Volumen	ISO 534	cm ³ /g	1,33	1,35	1,32	1,31	1,31	1,29
Dicke	ISO 534	µm	106	122	132	157	170	194
Opazität	ISO 2471	%	90	91	91	95	95	96
CIE-Weiße	ISO 11475	%	74	74	74	74	74	74
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	200	200	200	200	200	200
absolute Feuchte	ISO 20287	%	4,6	4,6	5	5,5	5,5	5,5

fine's® pure

Flächengewicht	ISO 536	g/qm	170	200	240	300	400
Spezifisches Volumen	ISO 534	cm ³ /g	1,29	1,29	1,28	1,25	1,26
Dicke	ISO 534	µm	219	258	307	375	504
Opazität	ISO 2471	%	97	>98	>99	>99	>99
CIE-Weiße	ISO 11475	%	74	74	74	74	74
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	200	200	200	200	200
absolute Feuchte	ISO 20287	%	5,5	6	6	6,5	6,5

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieeüblichen Schwankungen unterliegen können.

Made in EU

Distributor:

OVOL Papier Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland

www.ovol.de