

SPARKLING LINEN V

*Monopatinata wet strenght
One-side coated wet strenght paper*

STD

CODE: **3052**

Grammatura

Substance	ISO 536	g/m2	90
-----------	---------	------	-----------

Spessore

Caliper	ISO 534	µm	92
---------	---------	----	-----------

VSA

Bulky	ISO 534	cm3/g	1,02
-------	---------	-------	-------------

Ruvidità Bendtsen retro

Roughness Bendtsen back side	ISO 8791-2	ml/min	350
------------------------------	------------	--------	------------

Bianco ISO

Brightness ISO	ISO 2470 (D65)	%	88
----------------	----------------	---	-----------

Opacità ISO

Opacity ISO	ISO 2471	%	93
-------------	----------	---	-----------

Opacità ISO ad umido

Wet Opacity ISO	ISO 2471	%	84
-----------------	----------	---	-----------

Forza lacerazione longitudinale

Tear MD	ISO 1974	mN	450
---------	----------	----	------------

Forza lacerazione trasversale

Tear CD	ISO1974	mN	550
---------	---------	----	------------

Carico di rottura longitudinale

Breaking Load MD	ISO 1924-1/2	kN/m	4,9
------------------	--------------	------	------------

Carico di rottura trasversale

Breaking Load CD	ISO 1924-1/2	kN/m	3,4
------------------	--------------	------	------------

Carico di rottura longitudinale a umido

Wet Breaking Load MD	ISO 3781	kN/m	1,1
----------------------	----------	------	------------

Carico di rottura trasversale a umido

Wet Breaking Load CD	ISO 3781	kN/m	1
----------------------	----------	------	----------

Cobb 60

Cobb 60	ISO 535	g/m2	20
---------	---------	------	-----------

Cobb 60 retro

Cobb 60 back side	ISO 535	g/m2	16
-------------------	---------	------	-----------

Data di emissione/Date: 2025

stabilimento/mill: CHIAMPO

Finitura/Finishing:

Embossed

Metodi di stampa/Printing method:

Heatset Web-offset; Sheet-fed offset

Nota/Note:

Alkaline resistance: NaOH 2,5%, Temp. 80°C, for 8 minuts

Humidity resistance: after 20 minuts in water immersion

Applicazioni/Applications: **Etichette per contenitori vetro, plastica e PET** / Labels for glass, plastic and PET containers

I valori tecnici riferiti al prodotto sono da considerarsi come valori di riferimento e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto alle tolleranze d'uso.

Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.