

Graukarton

Technische Daten

Graukarton

Graukarton geklebt, beidseitig glatt, aus 100% Altpapier, **Blauer Engel** zertifiziert

Flächengewicht	ISO 536	g/qm	±5 %	1330	1530	1960
Dicke	DIN EN 20534	mm	±5 %	1,9	2,2	2,8
Restfeuchte	bei 23 °C	%		60	60	60

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. Färbung in Braun und Violett als auch Anfertigung nach Stärke auf Anfrage möglich.

Graukarton

Graukarton mit einseitig glatter Oberfläche aus 100% Altpapier

Flächengewicht	ISO 536	g/qm	±15	300
Dicke	ISO 534	mm	±0,02	0,48
Dichte	ISO 534	g/ccm		0,63
Spaltwiderstand	DIN 54516	N	min100	120
Berstfestigkeit	EN ISO 2759	kPa		min360
Steifigkeit 2Point, 5° MD	ISO 5628/DIN 53121	mNm		22
Steifigkeit 2Point, 5° CD	ISO 5628/DIN 53121	mNm		12
Feuchtigkeit	EN 20287	%		7,0

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Einsatzbereiche: Block- und Schreibtischunterlagen, Kalenderrückwände, Verpackungen, Zwischenlagen u.v.a.



Manufactured in a mill with quality management




Manufactured in a mill with energy management



Manufactured in a mill with environmental management



Produkt-Zertifikate für alle Grammaturen:



Toy Safety

- FSC®-zertifiziert (FSC® COO3945)
- ISEGA-zertifiziert - für Lebensmittel geeignet
- Sicherheit von Spielzeug (EN 71-3: 2013 bzw. gemäß Verordnung 2009/48/CE)

Made in EU

Distributor:

OVOL Papier Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland

www.ovol.de

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 06/2026