

sylo[®] tac PE Laser matt

Synthetische matte weiße Folie auf Polyolefinbasis, ausgerüstet mit einem stark haftenden Kleber für vielseitige Anwendungen

Technische Daten

sylo[®] tac PE Laser matt

Obermaterial	PE Laser-matt weiß		
Flächengewicht	ISO 536	g/qm	115
Dicke	ISO 534-80	µm	178
Klebstoff	extrapermanent		
Anfangshaftung Glas	FTM9	N	14
Min. Etikettier-Temperatur		°C	-5
Anwendungstemperatur		°C	-25/+120
Peel Value Glass-24 hours	FTM2	N/mm	10/25
Trägermaterial			
Flächengewicht	ISO 536	g/qm	120
Dicke	ISO 534-80	µm	113

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Distributor:
OVOL Papier Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.ovol.de

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 06/2026

Technisches Datenblatt

sylo[®] tac PE Laser matt

Einsatzbereiche

Tracking- und Logistiketiketten, Produktkennzeichnung von Fässern, Behältern und Paletten

Drucktechnologie

- Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme
- Empfohlen für HP Indigo
- Offsetdruck

Hersteller-Zertifikate:

- Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
- Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
- Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem (ISO 45001)

Produktzertifikate:

- Seewasserbeständig BS5609 / 2

Produktempfehlung

Dank seiner hohen Stärke und Dimensionsstabilität unterstützt dieses Material großformatige Etiketten und wird häufig für logistische Identifikationszwecke verwendet.

Hinweise zur Lagerung

2 Jahre in original verschlossener Verpackung unter Lagerbedingungen gemäß FINAT Abschnitt 2.5 (20-25°C, 40-50% RH). Eine längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/oder Feuchtigkeitswerten verkürzt die Haltbarkeit des Produkts.



Manufactured in a mill with quality management



Manufactured in a mill with environmental management



Manufactured in a mill with health and safety management



Empfohlen für HP Indigo



Empfohlen für Laser/Trockentoner



Seewasser beständig BS5609 / 2

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

Die Informationen über physikalisch-chemische Eigenschaften und Werte in diesem Dokument basieren auf Tests, die wir für zuverlässig halten, stellen jedoch keine Garantie dar. Sie dienen ausschließlich zu Informationszwecken und werden ohne Gewähr bereitgestellt. Käufer sollten vor der Verwendung eigenständig prüfen, ob dieses Material für ihren spezifischen Einsatzzweck geeignet ist. Alle technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 06/2026