



Luftpolsterversandtasche aroFol® classic weiß

Aus unbeschichtetem FSC®-Papier aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft; reißfest, wasserfest sowie elastisch. Die Materialien und wasserbasierten Druckfarben sind lösemittelfrei; die Taschen können thermisch oder über geeignete Recyclingverfahren entsorgt werden. Mit Trifix-Verschluss.

Technische Daten

Papier	einseitig glattes gebleichtes Kraftpapier	
Gesamtgewicht	ISO 536	75 ± 3 g/qm
Dicke	ISO 534	Sollwert 105 µm
Zugfestigkeit längs	ISO 1924-3	≥ 5,6 kN/m
Zugfestigkeit quer	ISO 1924-3	≥ 2,8 kN/m
Berstfestigkeit	DIN EN ISO 2758	≥ 255 kPa
Glätte Innenseite	DIN 53 108	Sollwert > 900 ml/min
Luftpolsterfolie	Polyethylen mit > 50 % Recyclinganteil	
Noppen	ca. 12.000 Noppen je m² Luftpolstertasche	
Temperaturbeständigkeit Folie	-40 °C bis +60 °C	
Applikationstemperatur Verschluss	+8 °C bis +50 °C	
Servicetemperatur Verschluss	-15 °C bis +50 °C	
Druck	1-fbg. Hinweisdruck / 1-seitig	
Lagerfähigkeit	Bei sachgemäßer Lagerung im Karton ca. 2 Jahre	

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck. Unsere Produkte werden laufend qualitätsgeprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalischen Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

Distributor:
OVOL Packaging GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.ovol.de