Technisches Datenblatt

arto® star silk

holzfrei, weiß, halbmatt gestrichenes Bilderdruckpapier

Technische Daten

arto® star silk

Flächengewicht	g/qm ±4%	**90**	**100**	**115**	**130**	**150**	**170**
Dicke	µm ±5	81	91	105	118	140	165
Spezifisches Volumen	gsm/µm	0,9	0,91	0,91	0,91	0,93	0,97
CIE-Weiße	% ±10	115	115	115	115	115	115
Helligkeit	% ±2	92	92	92	92	92	92
Opazität	% ±2	92	93	96	97	98	98
Glanz	% ±3	30	30	30	30	30	30
Rauigkeit	µm ±0,3	1,7	2	2	2	2	2
Glätte	sec	500 ↑	500 ↑	500 ↑	500 ↑	500 ↑	500 ↑

arto® star silk

Flächengewicht	g/qm ±4%	**250**	**300**	**350**
Dicke	µm ±	260 ±10	320 ±10	380 ±10
Spezifisches Volumen	gsm/µm	1,04	1,06	1,08
CIE-Weiße	% ±5	116	116	116
Helligkeit	% ±2	91	91	91
Opazität	% ±2	99	99	99
Glanz	% ±3	30	30	30
Rauigkeit	µm ±0,3	2,5	2,7	2,7
Glätte	sec	300 ↑	300 ↑	300 ↑

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Distributor:
OVOL Papier Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.ovol.de

Technisches Datenblatt
arto® star silk

Einsatzbereiche

Fotobücher, Bildbände, Imagebroschüren, Geschäftsberichte, Jahresberichte, Kalender, Poster, Flyer

Drucktechnologie

- Bogenoffsetdruck

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen

- FSC®-zertifiziert (FSC®COO3945)
- Elementarchlorfrei gebleicht (ECF)

Zertifikate

FSC
www.fsc.org
FSC® C003945
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

ECF

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 10/26