arto® star gloss

holzfrei, weiß, glänzend gestrichenes Bilderdruckpapier

Technische Daten

arto® star gloss

Flächengewicht	TAPPI 410	g/qm ±4%	**90**	**100**	**115**	**130**
Dicke	TAPPI 411	µm ±3	70	80	92	103
Spezifisches Volumen		gsm/µm	0,78	0,8	0,8	0,79
CIE-Weiße	ISO 11475	% ±10	120	120	120	120
Helligkeit	TAPPI 525	% ±2	92	92	92	92
Opazität	TAPPI 519	% ±2	92	93	95	96
Glanz	TAPPI 480	% ±3	75	70	70	70
Rauigkeit	TAPPI 555	µm ±0,3	0,8	0,8	0,8	0,8
Glätte	JIS P 8119	sec	5000 ↑	3000 ↑	3000 ↑	3000 ↑

arto® star gloss

Flächengewicht	TAPPI 410	g/qm ±4%	**150**	**170**	**250**
Dicke	TAPPI 411	µm ±3	125	143	235
Spezifisches Volumen		gsm/µm	0,83	0,84	0,94
CIE-Weiße	ISO 11475	% ±10	120	120	120
Helligkeit	TAPPI 525	% ±2	92	92	91
Opazität	TAPPI 519	% ±2	97	98	99
Glanz	TAPPI 480	% ±3	70	70	72
Rauigkeit	TAPPI 555	µm ±0,3	0,8	0,8	1,2
Glätte	JIS P 8119	sec	3000 ↑	3000 ↑	2000 ↑

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Distributor:
OVOL Papier Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.ovol.de

Technisches Datenblatt
arto® star gloss

Einsatzbereiche

Fotobücher, Bildbände, Imagebroschüren, Geschäftsberichte, Jahresberichte, Kalender, Poster, Flyer

Drucktechnologie

- Bogenoffsetdruck

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen

- FSC®-zertifiziert (FSC®COO3945)
- Elementarchlorfrei gebleicht (ECF)

Zertifikate

FSC
www.fsc.org
FSC® C003945
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

ECF

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 10/26